

WestRock

CustomKote®

Por fuera y por dentro, este cartón es duro de verdad.

WestRock CustomKote® tiene las cualidades perfectas cuando hablamos de resistencia. Éste cartón CNK® (Coated Natural Kraft™) hace honor a su fama de durabilidad y fiabilidad. CustomKote posee una resistencia excepcional que le permite mantener su integridad en los entornos más difíciles a lo largo de toda la cadena de suministro. Gracias a ello, ofrece una protección óptima de los productos y, como resultado, deja a los consumidores una buena impresión de la marca.

Región

EMEA (Europa, Oriente Medio y África)

Aplicaciones en embalaje y envasado

Artículos deportivos

Bebidas

Casa y jardín

Cosmética e higiene personal

Embalaje para alimentación

Licores

Marcos de filtro

Productos panificados

Servicio de comida

Clasificación del producto

Coated Natural Kraft™

Cartón CNK®

Kraft estucado sin blanquear

Qué le ofrecemos

Resistencia e integridad

Las fibras de madera blanda poseen una excelente resistencia para el embalaje, ayudando a mantener su integridad en ambientes secos, refrigerados o congelados.

Apto para impresión

La capa superior de CustomKote, hecha de fibra de madera dura y un revestimiento patentado a base de arcilla, ofrece una superficie lisa y opaca que lo hace idóneo para impresiones de tipo offset o flexo.

Versatilidad

Gracias a su gran versatilidad, permite una enorme flexibilidad en el diseño de envases y embalajes, incluyendo la posibilidad de realizar asas, ventanillas y aberturas.

Aspecto natural

Se puede procesar de manera que el lado kraft quede en el exterior para conseguir un aspecto natural, algo apreciado por el consumidor.

Contenido de fibras recicladas

Fabricado con hasta un 15 % de fibra reciclada.

Información adicional del producto

Sostenibilidad

Reciclable y hecho a partir de fibras recicladas.

Cadena de custodia

100% PEFC certificado BMT-PEFC-0332

Contacto con alimentos

Cumple varias normas nacionales aplicables a los embalajes y envases en contacto con alimentos, por ejemplo, las de EE. UU., Canadá, Alemania y la UE. Póngase en contacto con su representante comercial si necesita información sobre mercados o usos finales específicos. Disponible certificado ISEGA.

Calidad

Fabricado en instalaciones con homologación ISO 9001.

Seguridad y medio ambiente

No son de aplicación las advertencias dispuestas en la Proposición 65 de California ni el Reglamento REACH de la UE. Cumple los límites en cuanto a metales pesados que exige la ley Model Toxics in Packaging de los EE. UU., así como el artículo 11 de la Directiva europea 94/62/CE.

Modelos disponibles (EMEA) y características típicas

CustomKote®

Modelos disponibles											Unidades	Método	Tolerancia
Gramajes nominal	290	330	360	390	415	450	485	520	555		g/m2	T-410	
Espesor (puntos)	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.026	0.028	0.030		pulgadas	T-411	+/- .001
Grosor	356	406	457	508	559	610	660	711	762		micrómetros	T-411	+/- 25.4
Humedad	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2		por ciento	T-412	
Adhesión interna	35	35	35	35	35	35	35	35	35		J/m²	T-541	
Rigidez													
Prueba de Taber 15°	MD	13.7	19.6	27.0	34.3	43.1	53.4	63.7	74.5	85.3	mNm	T-489	+/- 15%
	CD	6.9	9.8	13.7	17.2	20.6	25.0	30.4	36.3	41.7	mNm	T-489	+/- 15%
Cara estucada													
Blancura GE	78	78	78	78	78	78	78	78	78		por ciento	T-452	
Lustre	50	50	50	50	50	50	50	50	50		por ciento	T-480	
Impresión Parker	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7		µm	T-555	
Lisura													
Sheffield	80	90	115	140	145	145	165	165	165		mL/min	T-538	
Color													
Hunter	b	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	L-a-b	T-524	

Valores sujetos a cambios sin previo aviso.

Si necesita más información, póngase en contacto con un representante de WestRock o visite nuestro sitio web westrock.com.

La información contenida en esta guía del producto es exacta según el leal saber y entender de WestRock. Sin embargo, solo constituye una introducción de las propiedades típicas del producto. WestRock no ofrece ninguna garantía o aval con respecto a la exactitud de esta información, ni de la información basada en este documento, con respecto a la idoneidad del producto para cualquier uso en particular, incluido, entre otros, la conformidad del producto con las leyes, regulaciones o normativas. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2022 WestRock Company. WestRock®, CustomKote®, Coated Natural Kraft™ y CNK® son marcas registradas de WestRock Company. Reservados todos los derechos en todo el mundo.

