

# METSÄBOARD PRIME FBB EB



Cartón estucado con barrera ecológica sin plásticos y una resistencia media a las humedad y las grasas, encolado alto, libre de blanqueantes ópticos y libre de productos químicos fluorados.

Diseñado para embalajes de comida para llevar, alimentos frescos, secos y congelados.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m <sup>2</sup> ) (ISO 536)	ESPESOR (μm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	
			DT	DM
	195	305	3.8	7.8
	210	330	4.6	9.7
	220	355	5.4	11.0
	230	385	6.6	13.5
	245	415	8.1	16.5
	265	455	10.0	20.2
	280	485	11.6	23.3
	320	565	15.2	28.9
<b>Tolerancia</b>	<b>+/- 4 %</b>	<b>+/- 4 %</b>	<b>+/- 15</b>	

## PROPIEDADES

LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (μm)	< 1.5
BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%)	85 ± 1%
ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original)	< 1

1040001/1041001

Enero 2023

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC-Mix.  
Certificado de Cadena de Custodia PEFC 14-33-00014-CUC para poder servir este material Certificado PEFC.