

FOLDING MADERA

COMCOTE (GC2)



Cartulina de pasta termo-mecánica blanqueada con capas pasta de química que le confieren propiedades para una buena maquinabilidad..

Diseñada para estuches de alimentos secos y congelados, productos farmacéuticos, productos cosméticos, cubiertas de libros.

Método de impresión: Offset, Huecograbado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m ²)	ESPESOR (µm)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm)	
			DT	DM
	215	350	4.5	9.4
	235	395	6.0	11.8
	250	430	7.4	15.4
	270	470	9.5	19.8
	285	500	11.3	24.1
	305	540	14.0	29.1
	325	565	15.5	32.2
	340	615	18.0	37.4
	390	700	23.0	51.0
Tolerancia	+/- 5 %	+/- 5 %	- 10%	

PROPIEDADES

LISURA (TAPPI 555) (pps)	1.0 µm + 0.5 µm
BLANCURA (ISO2470) (%)	84 -2/+1
BRILLO 75° (TAPPI 480) (%)	>40
HUMEDAD (TAPPI 412) (%)	6.5 – 9.0

0711048

Rev. 4

Septiembre 2016

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC-Mix.