

WestRock

# CustomKote®

**Por fuera y por dentro, este cartón es duro de verdad.**

WestRock CustomKote® tiene las cualidades perfectas cuando hablamos de resistencia. Éste cartón CNK® (Coated Natural Kraft®) hace honor a su fama de durabilidad y fiabilidad. CustomKote posee una resistencia excepcional que le permite mantener su integridad en los entornos más difíciles a lo largo de toda la cadena de suministro. Gracias a ello, ofrece una protección óptima de los productos y, como resultado, deja a los consumidores una buena impresión de la marca.

## Región

EMEA (Europa, Oriente Medio y África)

## Aplicaciones en embalaje y envasado

Artículos deportivos

Bebidas

Casa y jardín

Cosmética e higiene personal

Embalaje para alimentación

Licores

Marcos de filtro

Productos panificados

Servicio de comida

## Clasificación del producto

Coated Natural Kraft®

Cartón CNK®

Kraft estucado sin blanquear

## Qué le ofrecemos

### Resistencia e integridad

Las fibras de madera blanda poseen una excelente resistencia para el embalaje, ayudando a mantener su integridad en ambientes secos, refrigerados o congelados.

### Apto para impresión

La capa superior de CustomKote, hecha de fibra de madera dura y un revestimiento patentado a base de arcilla, ofrece una superficie lisa y opaca que lo hace idóneo para impresiones de tipo offset o flexo.

### Versatilidad

Gracias a su gran versatilidad, permite una enorme flexibilidad en el diseño de envases y embalajes, incluyendo la posibilidad de realizar asas, ventanillas y aberturas.

### Aspecto natural

Se puede procesar de manera que el lado kraft quede en el exterior para conseguir un aspecto natural, algo apreciado por el consumidor.

### Contenido de fibras recicladas

Fabricado con hasta un 15 % de fibra reciclada.

## Información adicional del producto

### Sostenibilidad

Reciclable y hecho a partir de fibras recicladas.

### Cadena de custodia

100% PEFC™ certificado - BV/CDC/0575784

### Contacto con alimentos

Cumple varias normas nacionales aplicables a los embalajes y envases en contacto con alimentos, por ejemplo, las de EE. UU., Canadá, Alemania y la UE. Póngase en contacto con su representante comercial si necesita información sobre mercados o usos finales específicos. Disponible certificado ISEGA.

### Calidad

Fabricado en instalaciones con homologación ISO 9001.

### Seguridad y medio ambiente

No son de aplicación las advertencias dispuestas en la Proposición 65 de California ni el Reglamento REACH de la UE. Cumple los límites en cuanto a metales pesados que exige la ley Model Toxics in Packaging de los EE. UU., así como el artículo 11 de la Directiva europea 94/62/CE.

## Modelos disponibles (EMEA) y características típicas

CustomKote®

Modelos disponibles											Unidades	Método	Tolerancia
<b>Gramajes nominal</b>	290	330	360	390	415	450	485	520	555		g/m2	T-410	
<b>Espesor (puntos)</b>	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.026	0.028	0.030		pulgadas	T-411	+/- .001
<b>Grosor</b>	356	406	457	508	559	610	660	711	762		micrómetros	T-411	+/- 25.4
<b>Humedad</b>	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2		por ciento	T-412	
<b>Adhesión interna</b>	35	35	35	35	35	35	35	35	35		J/m²	T-541	
<b>Rigidez</b>													
<b>Prueba de Taber 15°</b>	<b>MD</b>	13.7	19.6	27.0	34.3	43.1	53.4	63.7	74.5	85.3	mNm	T-489	+/- 15%
	<b>CD</b>	6.9	9.8	13.7	17.2	20.6	25.0	30.4	36.3	41.7	mNm	T-489	+/- 15%
<b>Cara estucada</b>													
<b>Blancura GE</b>	78	78	78	78	78	78	78	78	78		por ciento	T-452	
<b>Lustre</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50		por ciento	T-480	
<b>Impresión Parker</b>	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7		µm	T-555	
<b>Lisura</b>													
<b>Sheffield</b>	80	90	115	140	145	145	165	165	165		mL/min	T-538	
<b>Color</b>													
<b>Hunter</b>	<b>b</b>	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	L-a-b	T-524	

Valores sujetos a cambios sin previo aviso.

Si necesita más información, póngase en contacto con un representante de WestRock o visite nuestro sitio web [westrock.com](http://westrock.com).

La información contenida en esta guía del producto es exacta según el leal saber y entender de WestRock. Sin embargo, solo constituye una introducción de las propiedades típicas del producto. WestRock no ofrece ninguna garantía o aval con respecto a la exactitud de esta información, ni de la información basada en este documento, con respecto a la idoneidad del producto para cualquier uso en particular, incluido, entre otros, la conformidad del producto con las leyes, regulaciones o normativas. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2020 WestRock Company. WestRock®, CustomKote®, Coated Natural Kraft® y CNK® son marcas registradas de WestRock Company. Reservados todos los derechos en todo el mundo.

