

FOLDKRAFT™



Cartón kraft no estucado diseñado para lograr consistencia y planeidad y así maximizar la velocidad de impresión y minimizando el tiempo de inactividad y los costes asociados. Su lisura proporciona imágenes más definidas y una excelente cobertura de tintas sólidas. Con la adición de un recubrimiento de PE es ideal para envases de comida donde una barrera para las grasas y la humedad es crítica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m ²) (T-410)	ESPESOR (µm) (T-411)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (T-489)	
			DT	DM
	225	330	4.9	11.8
	264	381	6.7	16.2
	283	406	8.3	21.1
	317	457	12.7	29.4
	352	508	16.7	39.2
	381	559	21.1	49.0
	420	610	25.5	58.8
	459	660	30.9	71.1

PROPIEDADES

LISURA (TAPPI T-538) (ml/min) Sheffield	250
ZDT (TAPPI T-541) (psi)	35

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia PEFC 14-33-00014-CUC para poder servir este material certificado PEFC.