

# METSÄBOARD NATURAL FBB



Material perfecto para embalajes que requieren una apariencia más natural. Refleja las tendencias de envasado alta gama de hoy en día con su aspecto y sensación naturales dando un sentido de autenticidad.

Cartón libre de OBA que está aprobado para el contacto directo con alimentos a nivel mundial.

Métodos de impresión: Offset y Flexo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m <sup>2</sup> ) (ISO 536)	ESPESOR (μm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	
			DT	DM
	175	310	4.0	8.0
	190	335	4.8	9.9
	200	360	5.7	11.3
	210	385	6.8	13.7
	225	415	8.3	16.7
	235	435	9.2	18.6
	245	455	10.2	20.4
	260	485	11.8	23.5
	270	505	13.2	26.5
	295	555	16.2	32.7
	325	610	19.2	38.2
<b>Tolerancia</b>	<b>+/- 2 %</b>	<b>+/- 3 %</b>	<b>+/- 15%</b>	

## PROPIEDADES

BLANCURA SUPERFICIE (C/2°) (ISO 2470-1) (%)	80.5 ± 1
COBB superficie 3 min (ISO535) (g/m <sup>2</sup> )	≤ 40
COBB tripa y reverso 3 min (ISO535) (g/m <sup>2</sup> )	≤ 50
TEST ROBINSON (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2)	< 1