

METSÄBOARD PRO FBB



Folding GC2 para todo tipo de embalaje.
Productos para la salud y cosmética. Aplicaciones gráficas y embalaje directo a la venta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m ²) (ISO 536)	ESPESOR (μm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	
			DT	DM
	205	325	5.1	9.7
	215	350	6.0	11.4
	225	375	7.0	13.3
	240	400	7.9	15.4
	250	425	9.1	16.9
	265	450	10.9	20.4
	285	500	13.7	26.2
	310	550	17.0	32.0
	330	600	19.5	38.0
	355	650	23.7	47.0
Tolerancia	+/- 2 %	+/- 3 %	+/- 15	

PROPIEDADES

LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (μm)	< 1.3
BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%)	87 ± 1%
BRILLO (HUNTER 75°) (%)	50 ± 5%
ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original)	< 1

0709001

Rev.0

Marzo 2019

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC-Mix.
Certificado de Cadena de Custodia PEFC 14-33-00014-CUC para poder servir este material Certificado PEFC.