

METSÄBOARD PRO FBB OBAfree NEW



Se trata de un folding estucado con tratamiento "hard sized" y libre de blanqueantes ópticos (OBAfree).

Material apto para contacto con alimentos libre de blanqueantes ópticos aprobado para el contacto con alimentos a nivel mundial.

Material destinado a comida y bebida, alimentos refrigerados y congelados, "foodservice" y embalaje en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m ²) (ISO 536)	ESPESOR (μm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	
			DT	DM
	195	310	4.0	8.0
	210	335	4.8	9.9
	220	360	5.7	11.3
	230	385	6.8	13.7
	245	415	8.3	16.7
	255	435	9.2	18.6
	265	455	10.2	20.4
	280	485	11.8	23.5
	290	505	13.2	26.5
	315	555	16.2	32.7
	345	610	19.2	38.2
Tolerancia	+/- 2 %	+/- 3 %	+/- 15	

PROPIEDADES

LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (μm)	< 1.4
BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%)	84 ± 1%
ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original)	< 1

0916001

Rev.0

Junio 2019

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC-Mix.
Certificado de Cadena de Custodia PEFC 14-33-00014-CUC para poder servir este material Certificado PEFC.