

NATURAL KRAFT



Se trata de una cartulina sin estuco con las dos caras de pasta química sin blanquear y una capa intermedia de pasta termo-mecánica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m ²) (T-410)	ESPESOR (μm) (T-411)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (T-489)	
			DT	DM
	185	305	2.9	6.5
	215	356	4.2	9.5
	240	406	5.7	13.0
	265	457	7.5	17.2
	285	508	9.6	22.1
	305	559	11.9	27.8
	320	610	14.5	33.9
Tolerancia	+/- 5%	+/- 5%	-10%	

PROPIEDADES

LISURA (TAPPI 555) (pps)	> 4
BLANCURA (ISO2470) (%)	30 ± 2
HUMEDAD (TAPPI 412) (%)	8.0 – 9.0

XXXX048

Rev.1

Abril 2019

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Todos los gramajes se encuentran disponibles con barrera a las grasas en el reverso en dos niveles KIT 6 (10 g/m² de barrera antigrasa) y KIT 9 (20 g/m² de barrera antigrasa).

Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC-Mix.