

PAPEL KRAFTLINER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m ²)	ESPESOR (μm)	RESISTENCIA AL ESTALLIDO (kPa)	SCT DT (KN/m)
			(ISO 2758)	(ISO 9895)
	100	143	460	2.0
	110	158	530	2.3
	125	188	580	2.5
	135	193	620	2.7
	170	248	730	3.4
	186	271	790	3.7
	200	310	850	4.0
	225	336	914	4.4
	250	370	966	5.0
	275	430	1050	5.4
	300	437	1176	6.0
Tolerancia		(**)		

PROPIEDADES	
COBB 60s (g/m ²) (ISO535)	30
DENNISON TEST (nº) (TAPPI 459 om-08)	18
HUMEDAD (%) (ISO 287)	7.8

2502058

Rev. 1

Marzo 2019

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

(**) Los valores de espesor son orientativos y no están garantizados por la fábrica.