

PAPER KRAFTLINER (SENSE ESTUCAR)



Mètodes d'impressió

Flexografia
Offset



Alimentació



Productes electrònics



Sector agrícola



Sector Industrial



Tabac

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

GRAMATGE (g/m ²) (ISO 536)	GRUIX (mm) (ISO 534)	RESISTÈNCIA A L'ESCLAT (kPa) (ISO 2758)	SCT DT (KN/m) (ISO9895)
100	143	460	2.0
110	158	530	2.3
125	188	580	2.5
135	193	620	2.7
170	243	730	3.4
186	268	790	3.7
200	290	850	4.0
225	325	914	4.4
250	355	966	5.0
275	396	1050	5.4
300	437	1176	6.0
400	565	1290	7.3

PROPIEDADES

COBB 60s (g/m2) (ISO535)

DENNISON TEST (nº) (TAPPI 459 om-08)

HUMITAT (%) (ISO 287)

feb-23

El fabricant del material es reserva el dret a fer modificacions sense previ avís. (**) Els valors de gruix són orientatius i no estan garantits per la fàbrica.
Certificat de Cadena de Custòdia CU-COC-821792 per poder servir aquest material certificat FSC-Mix.