

METSÄBOARD NATURAL FBB (UC)



Material perfecte per a embalatges que requereixen una aparença més natural. Reflecteix les tendències d'envasat alta gamma d'avui dia amb el seu aspecte i sensació naturals donant un sentit d'autenticitat.

Mètodes d'impressió

Offset i flexografia

Resistència



Hard Sizing



Alimentació



Alimentació congelats



Cosmètica



Farmàcia



Food Delivery



Parafarmàcia

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

GRAMATGE (g/m ²) (ISO 536)	GRUIX (mm) (ISO 534)	RIGIDESA TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDESA TABER 15° (mNm)
		DT	DM
175	310	4.0	8.0
190	335	4.8	9.9
200	360	5.7	11.3
210	385	6.8	13.7
225	415	8.3	16.7
235	435	9.2	18.6
245	455	10.2	20.4
260	485	11.8	23.5
270	505	13.2	26.5
295	555	16.2	32.7
325	610	19.2	38.2

PROPIEDADES

BLANCURA SUPERFÍCIE (C/2°) (ISO 2470-1) (%)

TEST ROBINSON (12 mesos en embalatge original) (EN 1230-2)

gen-23

El fabricant del material es reserva el dret a fer modificacions sense previ avís.