

COMKRAFT CMPC RC (FOLDING KRAFT)



Cartolina per a caixes plegables d'embalatge. La combinació d'una capa intermèdia de pasta mecànica i les capes superiors de pasta química ECF d'alta qualitat, dona a la cartolina una rigidesa excel·lent per al seu gramatge. Això facilita altes i interrompudes velocitats de producció a les línies de conversió i embalatge. Dissenyada per al packaging d'alta qualitat, tant per a envasos farmacèutics, congelats, alimentació i altres usos no alimentaris. Mètode d'impressió: Offset, gravat al buit, flexografia.

Mètodes d'impressió

Offset
Gravat al buit
Flexografia



Alimentació



Editorial



Higiene



Neteja



Packaging
genèric



PLV publicitat



Sector agrícola

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

GRAMATGE (g/m ²) (ISO 536)	GRUIX (mm) (ISO 534)	RIGIDESA TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDESA TABER 15° (mNm)
		DT	DM
180	280	2.5	5.5
200	315	3.6	7.9
225	365	5.1	11.2
245	400	6.4	13.3
255	432	7.7	16.0
265	457	9.3	19.3
285	508	11.8	24.5
295	533	12.5	26.3
310	559	14.9	31.3
330	610	18.3	38.3
345	660	20.6	43.9
370	711	24.5	52.2

PROPIEDADES

LLISOR (TAPPI 555) (pps)

BLANCURA (ISO2470) (%)

HUMITAT (TAPPI 412) (%)

gen-23

El fabricant del material es reserva el dret a fer modificacions sense previ avís.
Certificat de Cadena de Custòdia CU-COC-821792 per poder servir aquest material certificat FSC.