METSÄBOARD NATURAL FBB (UC) (copia)

Material perfecte per a embalatges que requereixen una aparença més natural. Reflecteix les tendències d'envasat alta gamma d'avui dia amb el seu aspecte i sensació naturals donant un sentit d'autenticitat.

Mètodes d'impressió

Offset i flexografia


Alimentació


Alimentació congelats


Cosmètica


Etiquetes envasos


Farmàcia


Food Delivery


Parafarmàcia

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

	GRAMATGE (g/m²) (ISO 536)	GRUIX (mm) (ISO 534)	RIGIDESA TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDESA TABER 15° (mNm)
			DT	DM
	175	310	4.0	8.0
	190	335	4.8	9.9
	200	360	5.7	11.3
	210	385	6.8	13.7
	225	415	8.3	16.7
	235	435	9.2	18.6
	245	455	10.2	20.4
	260	485	11.8	23.5
	270	505	13.2	26.5
	295	555	16.2	32.7
	325	610	19.2	38.2

PROPIEDADES

	BLANCURA SUPERFÍCIE (C/2º) (ISO 2470-1) (%)
	TEST ROBINSON (12 mesos en embalatge original) (EN 1230-2)

gen-23

El fabricant del material es reserva el dret a fer modificacions sense previ avís.