CARTÓN REVERSO MADERA (GT2)

Cartón estucado con fibras recicladas y reverso madera.

Métodos de impresión

Offset

Flexografía

Huecograbado

Alimentación | Farmacia | Gráfica | Higiene | Limpieza | Packaging genérico | Parafarmacia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m^2) (ISO 536)	ESPESOR (µm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)
	-	-	DM	DT
	250	350	8.0	4.8
	275	385	10.8	5.1
	300	422	13.5	5.6
	325	455	17.0	6.4
	350	489	20.0	7.9
	375	529	24.6	9.8
	400	558	29.6	12.0
	425	595	35.1	13.1
	450	630	41.6	15.7
TOLERANCIA	+/- 4%	+/- 5%	- 15%	

PROPIEDADES

BLANCURA CARA (ISO2470) (%)	82 +/- 2

0201012 / 0204012 **Diciembre 2025**

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
POSIBILIDAD: Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.