

CARTULINA ESTUCADA UNA CARA SUPREMO SBS

Cartulina multicapa de pasta química.



Doble estucado + pasta química

Pasta química blanqueada

Una capa de estucado + pasta química

Métodos de impresión

Offset
Flexografía
Huecograbado



Cosmética



Editorial



Gráfica



Packaging genérico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRAMAJE (g/m ²) (ISO 536)	ESPESOR (µm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (TAPPI 489)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (TAPPI 489)
-	-	DM	DT
250	312	9.6 (> 8.1)	4.7 (> 4.0)
300	370	15.7 (> 13.2)	7.8 (> 6.1)
350	440	24.5 (> 19.6)	12.3 (> 9.8)
TOLERANCIA +/- 4%	+/- 5%		

PROPIEDADES

BLANCURA ISO SUPERFICIE (ISO 2470) (%)	89 (>- 86)
HUMEDAD (TAPPI 412) (%)	6.5 ± 1

1406016

Junio 2025

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC Mix 70%.