

PAPEL KRAFTLINER

Papel marrón fabricado con pasta química sin blanquear.



Métodos de impresión

Flexografía
Offset



Alimentación



Productos electrónicos



Sector Agrícola



Sector Industrial



Tabaco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
GRAMAJE (g/m ²) (ISO 536)	ESPESOR (µm) (**)	RESISTENCIA AL ESTALLIDO (kPa) (ISO 2758)	SCT DT (KN/m) (ISO 9895)
100	143	460	2.0
110	158	530	2.3
125	188	580	2.5
135	193	610	2.7
150	-	680	3.0
160	-	700	3.2
170	-	730	3.4
186	-	790	3.7
200	290	850	4.0
225	325	914	4.4
250	355	966	5.0
275	396	1050	5.4
300	437	1176	6.0
400 *	565	1290	7.3

PROPIEDADES	
COBB 60s (g/m2) (ISO535)	30
DENNISON TEST (nº) (TAPPI 459 om-08)	18
HUMEDAD (%) (ISO 287)	7.8

2518058 / 2518132

Junio 2025

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

(**) Los valores de espesor son orientativos y no están garantizados por la fábrica.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC-Mix.