
METSÄBOARD NATURAL FBB

Folding sin estucar, libre de blanqueantes ópticos y con tratamiento antihumedad (hard sized).



Métodos de impresión

Offset

Flexografía

Alimentación | Alimentos congelados | Cosmética | Etiquetas envases | Farmacia | Food Delivery | Parafarmacia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m²) (ISO 536)	ESPESOR (µm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493-2)
	-	-	DM	DT
	170	305	7.3	3.4
	195	355	10.6	5.0
	205	385	12.5	6.2
	220	415	15.7	7.4
	240	455	19.5	9.3
	255	485	22.5	11.0
	265	505	25.5	12.0
	295	555	32.7	15.0
	325	610	38.2	19.0
TOLERANCIA	+/- 2%	+/- 3%	- 15%	

PROPIEDADES

BLANCURA SUPERFICIE (C/2º) (ISO 2470-1) (%)	82 ± 1
TEST ROBINSON (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2)	< 1

0714001

Junio 2026

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.