

# METSÄBOARD PRIME FBB BRIGHT (GC1)



Il s'agit d'un carton multicouche couché pour boîtes pliantes. Sa couche intermédiaire est constituée de pâte chimico-thermomécanique, tandis que sa couche supérieure et son dos sont constitués de pâte chimique. La surface lisse et brillante permet de produire des emballages nécessitant une brillance extraordinairement élevée avec une apparence supérieure. Conçu pour l'emballage de boissons, l'emballage de chocolat de haute qualité, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et autres.

### Méthodes d'impression Resistencia

Offset  
Flexographie  
Gravure en creux  
Impression numérique

 Altas temperaturas  
 Microondas

-   
Alimentation
-   
Cosmétique
-   
Éditorial
-   
Emballage générique
-   
Étiquettes emballages
-   
Graphique
-   
Parapharmacie
-   
Tabac

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                             |                                           |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| POIDS (g/m2)<br>(ISO 536)   | ÉPAISSEUR (µm)<br>(ISO 534) | RIGIDITÉ TABER 15°<br>(mNm)<br>(ISO 2493) | RIGIDITÉ TABER 15°<br>(mNm) |
|                             |                             | DT                                        | DM                          |
| 170                         | 210                         | 1.4                                       | 2.9                         |
| 190                         | 260                         | 2.5                                       | 5.1                         |
| 210                         | 305                         | 3.8                                       | 8.0                         |
| 235                         | 360                         | 5.9                                       | 11.7                        |
| 255                         | 400                         | 8.1                                       | 16.2                        |
| 270                         | 425                         | 9.7                                       | 19.4                        |
| 280                         | 450                         | 10.7                                      | 21.4                        |
| 290                         | 475                         | 12.0                                      | 24.0                        |
| 305                         | 500                         | 13.4                                      | 26.8                        |
| 330                         | 550                         | 16.3                                      | 31.9                        |
| 355                         | 600                         | 19.2                                      | 37.4                        |
| 380                         | 650                         | 22.0                                      | 42.5                        |

| PROPIEDADES                                           |
|-------------------------------------------------------|
| UNIFORMITÉ SURFACE PPS10 (ISO 8791-4) (mm)            |
| BLANCHEUR SURFACE (ISO 2470-1) (%)                    |
| BLANCHEUR VERSO (ISO 2470-1) (%)                      |
| BRILLANCE (HUNTER 75°) (%)                            |
| TEST DE ROBINSON (12 mois dans l'emballage d'origine) |

Le fabricant du matériel se réserve le droit d'y apporter des modifications sans préavis.  
Certificat de chaîne de possession PEFC n° CU-PEFC-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel certifié PEFC. Certificat de chaîne de possession CU-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel certifié PEFC.