

METSÄBOARD PRIME FBB EB (GC1)



Carton couché avec barrière écologique, sans plastique, et résistance moyenne à l'humidité et à la graisse, collage élevé, sans azurants optiques et sans produits chimiques fluorés. Conçu pour l'emballage de plats à emporter, d'aliments frais, secs et surgelés.

Méthodes d'impression Resistencia

Offset
Flexographie
Impression numérique



Microondas



Alimentation



Food Delivery

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (g/m2) (ISO 536)	ÉPAISSEUR (µm) (ISO 534)	RIGIDITÉ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDITÉ TABER 15° (mNm)
		DT	DM
195	305	3.8	7.8
210	330	4.6	9.7
220	355	5.4	11.0
230	385	6.6	13.5
245	415	8.1	16.5
265	455	10.0	20.2
280	485	11.6	23.3
320	565	15.2	28.9

PROPIEDADES

UNIFORMITÉ SURFACE PPS10 (ISO 8791-4) (µm)

BLANCHEUR SURFACE (ISO 2470-1) (%)

TEST DE ROBINSON (12 mois dans l'emballage d'origine)

jan-23

Le fabricant du matériel se réserve le droit d'y apporter des modifications sans préavis.

Certificat de chaîne de possession PEFC n° CU-PEFC-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel certifié PEFC. Certificat de chaîne de possession CU-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel certifié PEFC.