

PAPIER KRAFT LINER (NON COUCHÉ)



Méthodes d'impression

Flexographie
Offset



Alimentation



Produits électroniques



Secteur agricole



Secteur industriel



Tabac

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (g/m ²) (ISO 536)	ÉPAISSEUR (µm) (ISO 534)	RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT (kPa) (ISO 2758)	SCT DT (KN/m) (ISO9895)
100	143	460	2.0
110	158	530	2.3
125	188	580	2.5
135	193	620	2.7
170	243	730	3.4
186	268	790	3.7
200	290	850	4.0
225	325	914	4.4
250	355	966	5.0
275	396	1050	5.4
300	437	1176	6.0
400	565	1290	7.3

PROPIEDADES

COBB 60s (g/m²) (ISO535)

DENNISON TEST (n°) (TAPPI 459 om-08)

HUMIDITÉ (%) (ISO 287)

fév-23

Le fabricant du matériel se réserve le droit d'y apporter des modifications sans préavis. (**) Los valores de espesor son orientativos y no están garantizados por la fábrica.

Certificat de chaîne de possession CU-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel certifié FSC-Mix.