
# METSÄBOARD PRO FBB GO

Folding estucado con tratamiento antihumedad y sin blanqueantes ópticos (OBA free).



Estucado doble cuchilla

Pasts química blanqueada

Pasta química termomecánica blanqueada (BCTMP)

Pasta química blanqueada

**Méthodes d'impression**

Offset

Flexografía

Impresión digital

Alimentation

Aliments surgelés

Food Delivery

Hygiène

Emballage générique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | GRAMAJE (g/m2) (ISO 536) | ESPESOR (µm) (ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) |
|---|---|---|---|---|
| | | | DM | DT |
| | 190 | 305 | 7.3 | 3.6 |
| | 215 | 355 | 10.6 | 5.3 |
| | 225 | 385 | 12.5 | 6.3 |
| | 240 | 415 | 15.7 | 7.8 |
| | 260 | 455 | 19.5 | 9.7 |
| | 275 | 485 | 22.5 | 11.3 |
| | 285 | 505 | 25.0 | 12.5 |
| | 315 | 555 | 32.7 | 16.0 |
| | 345 | 610 | 38.2 | 19.2 |
| TOLERANCIA | +/- 2 % | +/- 3 % | - 15% | |

## PROPIEDADES

| | |
|---|---|
| LISURA SUPERFICIE PPS10 (ISO 8791-4) (µm) | < 1.4 |
| BLANCURA SUPERFICIE (ISO 2470-1) (%) | 85 +/- 1% |
| ROBINSON TEST (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2) | < 1 |

0916001

Abril 2026

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Certificado de Cadena de Custodia PEFC Nº CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material Certificado PEFC.
Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC.