

COMKRAFT CMPC RC (FOLDING KRAFT) (copia)



Carton pour boîtes d'emballage pliantes. La combinaison d'une couche intermédiaire de pâtes mécanique et les couches supérieures de pâte chimique ECF de haute qualité, confèrent au carton une excellente rigidité pour son poids. Cela permet des vitesses de production élevées et ininterrompues dans les lignes de transformation et de conditionnement. Conçu pour les emballages de haute qualité, tant pour les emballages pharmaceutiques que pour les emballages d'aliments surgelés, utilisations alimentaires et autres utilisations non alimentaires. Méthode d'impression : Offset, Héliogravure, Flexographie.

Méthodes d'impression

Offset
Gravure en creux
Flexographie



Alimentation



Aliments surgelés



Emballage générique



Food Delivery



PLV publicité



Secteur agricole



Secteur industriel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (g/m ²) (ISO 536)	ÉPAISSEUR (µm) (ISO 534)	RIGIDITÉ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDITÉ TABER 15° (mNm)
		DT	DM
180	280	2.5	5.5
200	315	3.6	7.9
225	365	5.1	11.2
245	400	6.4	13.3
255	432	7.7	16.0
265	457	9.3	19.3
285	508	11.8	24.5
295	533	12.5	26.3
310	559	14.9	31.3
330	610	18.3	38.3
345	660	20.6	43.9
370	711	24.5	52.2

PROPIEDADES

UNIFORMITÉ (TAPPI 555) (pps)

BLANCHEUR (ISO2470) (%)

HUMIDITÉ (TAPPI 412) (%)

jan-23

Le fabricant du matériel se réserve le droit d'y apporter des modifications sans préavis.
Certificat de chaîne de possession CU-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel certifié PEFC.