

METSÄBOARD PRIME FBB EB (GC1)



Cartão revestido com barreira ecológica, isento de plásticos, com resistência média à humidade e à gordura, elevada colagem, isento de branqueadores óticos e isento de produtos químicos fluorados. Concebido para embalar alimentos para levar, frescos, secos e congelados.

Métodos de impresión **Resistencia**

Offset
Flexografía
Impressão digital

 Microondas



Alimentar



Food Delivery

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRAMAGEM (g/m2) (ISO 536)	ESPESSURA (mm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm)
		DT	DM
195	305	3.8	7.8
210	330	4.6	9.7
220	355	5.4	11.0
230	385	6.6	13.5
245	415	8.1	16.5
265	455	10.0	20.2
280	485	11.6	23.3
320	565	15.2	28.9

PROPIEDADES

SUAVIDADE DA SUPERFÍCIE PPS10 (ISO 8791-4) (mm)
BRANQUEAMENTO DA SUPERFÍCIE (ISO 2470-1) (%)
TESTE DE ROBINSON (12 meses na embalagem original)

jan-23

O fabricante do material reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio.
Certificado de Cadeia de Responsabilidade PEFC N.º CU-PEFC-COC-821792 para poder servir este material com certificação PEFC. Certificado de Cadeia de Responsabilidade CU-COC-821792 para poder servir este material com certificação FSC.