

PAPEL KRAFTLINER (SEM REVESTIMENTO)



Métodos de impressão

Flexografia
Offset



Alimentar



Produtos eletrônicos



Setor Agrícola



Setor Industrial



Tabaco

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRAMAGEM (g/m ²) (ISO 536)	ESPESSURA (mm) (ISO 534)	RESISTÊNCIA À FLEXÃO 15° (mNm) (ISO 2493)	SCT DT (KN/m) (ISO9895)
100	143	460	2.0
110	158	530	2.3
125	188	580	2.5
135	193	620	2.7
170	243	730	3.4
186	268	790	3.7
200	290	850	4.0
225	325	914	4.4
250	355	966	5.0
275	396	1050	5.4
300	437	1176	6.0
400	565	1290	7.3

PROPIEDADES

COBB 60s (g/m²) (ISO535)

TESTE DE DENNISON (nº) (TAPPI 459 om-08)

HUMIDADE (%) (ISO 287)

fev-23

O fabricante do material reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio. (**) Os valores de espessura são aproximados e não são garantidos pela fábrica. Certificado de Cadeia de Responsabilidade CU-COC-821792 para poder servir este material com certificação FSC-Mix.