

FOLDING MADERA COMCOTE (GC2)



Cartão de celulose termomecânica branqueada com camadas de pasta química que lhe conferem uma excelente maquinabilidade. Concebido para embalagens de alimentos secos e congelados, produtos farmacêuticos, cosméticos e capas de livros. Método de impressão: Offset, Rotogravura.

Métodos de impresión

Offset
Rotogravura
Flexografía



Alimentar



Farmácia



Gráfica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
GRAMAGEM (g/m2) (ISO 536)	ESPESSURA (mm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm)
		DT	DM
215	356	4.5	9.4
235	406	6.0	12.3
250	432	7.4	15.4
260	470	9.5	19.8
275	500	11.3	24.1
295	533	14.0	29.1
310	559	15.5	32.2
325	610	18.0	37.4
370	690	23.0	51.0

PROPIEDADES
SUAVIDADE (TAPPI 555) (pps)
BRANQUEAMENTO (ISO2470) (%)
BRILHO 75° (TAPPI 480) (%)
HUMIDADE (TAPPI 412) (%)