

COMKRAFT CMPC RC (FOLDING KRAFT) (copia)



Cartão para caixas de embalagem dobráveis. A combinação de uma camada intermédia de massa mecânica e as camadas superiores de pasta química ECF de elevada qualidade, conferem ao cartão uma excelente rigidez para o seu peso. Isto facilita velocidades de produção elevadas e ininterruptas, nas linhas de conversão e embalagem. Concebido para embalagens de alta qualidade, tanto para embalagens farmacêuticas como para embalagens de alimentos congelados, alimentos e outros usos não alimentares. Método de impressão: Offset, Rotogravura, Flexografia.

Métodos de impresión

Offset
Rotogravura
Flexografia



Alimentar



Alimentos
congelados



Embalagens
genéricas



Food Delivery



Publicidade nos
pontos de venda



Setor Agrícola



Setor Industrial

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRAMAGEM (g/m ²) (ISO 536)	ESPESSURA (mm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm)
		DT	DM
180	280	2.5	5.5
200	315	3.6	7.9
225	365	5.1	11.2
245	400	6.4	13.3
255	432	7.7	16.0
265	457	9.3	19.3
285	508	11.8	24.5
295	533	12.5	26.3
310	559	14.9	31.3
330	610	18.3	38.3
345	660	20.6	43.9
370	711	24.5	52.2

PROPIEDADES

SUAVIDADE (TAPPI 555) (pps)

BRANQUEAMENTO (ISO2470) (%)

HUMIDADE (TAPPI 412) (%)

jan-23

O fabricante do material reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio.
Certificado de Cadeia de Responsabilidade CU-COC-821792 para poder servir este material com certificação FSC.