# METSÄBOARD NATURAL FBB (UC) (copia)

Material perfeito para embalagens que exigem um aspeto mais natural. Reflete as tendências atuais de embalagens de alta qualidade com o seu aspeto e toque naturais, proporcionando uma sensação de autenticidade. Cartão sem OBA testado para contacto direto com alimentos em todo o mundo.

**Métodos de impresión**

Offset e Flexografia


Alimentar


Alimentos congelados


Cosmética


Etiquetas de embalagem


Farmácia


Food Delivery


Parafarmácia

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | GRAMAGEM (g/m2) (ISO 536) | ESPESSURA (mm) (ISO 534) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | RIGIDEZ TABER 15° (mNm) |
|---|---|---|---|---|
| | | | DT | DM |
| | 175 | 310 | 4.0 | 8.0 |
| | 190 | 335 | 4.8 | 9.9 |
| | 200 | 360 | 5.7 | 11.3 |
| | 210 | 385 | 6.8 | 13.7 |
| | 225 | 415 | 8.3 | 16.7 |
| | 235 | 435 | 9.2 | 18.6 |
| | 245 | 455 | 10.2 | 20.4 |
| | 260 | 485 | 11.8 | 23.5 |
| | 270 | 505 | 13.2 | 26.5 |
| | 295 | 555 | 16.2 | 32.7 |
| | 325 | 610 | 19.2 | 38.2 |

## PROPIEDADES

| | |
|---|---|
| | BRANQUEAMENTO DA SUPERFÍCIE (C/2º) (ISO 2470-1) (%) |
| | TESTE DE ROBINSON (12 meses na embalagem original) (EN 1230-2) |

jan-23

O fabricante do material reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio.